452 LANKOROOF

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

LES «PLUS» PRODUIT

- **Bonne tenue aux UV, aux intempéries et à la pollution atmosphérique**
- **Grande souplesse, même à basse température**
- **Très haut pouvoir couvrant**
- **Fongistatique**

PHASE AQUEUSE

Fabriqué en France

▼ REVÊTEMENT SOUPLE DE PROTECTION ET DE DÉCORATION

PROPRIÉTÉS

Revêtement souple en phase aqueuse pour la protection et la décoration. Résiste aux variations climatiques et à la pollution atmosphérique. Appliqué en couche épaisse, il forme un film protecteur et souple.

DOMAINES D'APPLICATION

- Zinc, PVC rigide
- Tôles ondulées et galvanisées
- Plaques fibres ciment
- Roofing et revêtements bitumineux
- Béton, mortier

CARACTÉRISTIQUES

- **Phase aqueuse**
- **Aspect** : peinture semi-épaisse
- **Couleur** : blanc, terre cuite, ardoise, gris
- **Densité** : 1,3 ± 0,05
- **Extrait sec** : 65 % ± 2%
- **Temps de sèchage à 20°C** : 65% HR
- **Sec** : 30 min
- **Délai entre les deux couches** : 24 h
- **Taux de COV** : 21 g/l max (directive 2004/42/CE)
- **Classification AFNOR** : NFT 36005 Famille I - Classe 7b2

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes / DTU en vigueur.
- Les supports doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils doivent être exempts de matières étrangères (feuilles, terre, mousse…). Leur bonne préparation conditionne l'adhérence et la durabilité du revêtement.
- Pour enlever la mousse, utiliser le **251 LANKOMOUSSE**. Ne pas rincer et laisser agir quelques jours. Cette phase de nettoyage est incontournable, même si le support paraît sain.
- Les surfaces métalliques en zinc doivent être préalablement dégraissées à l'acide.

Préparation du produit

- Produit prêt à l'emploi. Mélanger le produit avant emploi par agitation mécanique ou manuelle. En application mécanisée ou sur supports poreux, diluer jusqu'à 2% d'eau en 1ère couche.

Application du produit

- A la brosse, au rouleau à poils longs ou au pistolet AIRLESS.
- Appliquer le **452 LANKOROOF** en deux couches en application directe sur supports sains et normalement absorbants. Travailler en couches croisées régulières et égaliser sans tirer.
- Diluant d'allonge et de nettoyage : eau.
- La durée du séchage varie suivant la température et les conditions atmosphériques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation entre +5°C et +35°C.
- Humidité relative : < 80%.
- Les surfaces ne doivent pas permettre la stagnation de l'eau.
- Ne pas appliquer **452 LANKOROOF** par temps de pluie ou supports chauds.
- Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Nuancier

Blanc

Terre cuite

Ardoise

Gris

Teintes données à titre indicatif. De légères différences sont possibles selon les lots et la nature des supports.

CONSOMMATION

- 5 à 6 m² au litre par couche sur support plan (minimum 2 couches).

CONDITIONNEMENT

- Seau de 4 litres.
- Seau de 16 litres.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 20 00 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78